

SCHEMA TECNICA

CPS2 - STUCCO POLIESTERE

DESCRIZIONE

Stucco di finitura a base di resine poliestere, applicabile su qualsiasi supporto metallico.

Grazie alla sua equilibrata struttura lo stucco presenta buona aderenza al supporto, assoluta mancanza di pori, elevata spatolabilità e lunga resistenza allo stoccaggio.

SUPPORTI

Lamiera grezza, sgrassata e carteggiata; vetroresina carteggiata.

INDICAZIONI GENERALI D'UTILIZZO

Pulire bene la superficie, eliminare ogni residuo di ossido, sgrassare con diluente antisolconico.

Aggiungere il catalizzatore allo stucco, mescolando bene i due componenti, in rapporto alla temperatura ambiente:

- Tra i 5-10 °C utilizzare il 2,5 - 3 % di catalizzatore;
- Tra i 10-20 °C utilizzare il 1,5 - 2,5 % di catalizzatore;
- Per temperature superiori ai 20°C utilizzare 1-1,5 % di catalizzatore.

Applicare in modo omogeneo per garantire una buona aderenza alla superficie, una o più rasate a seconda dello spessore desiderato; si consiglia uno spessore di 200-1000 micron.

Il prodotto è carteggiabile a secco con carta P80, P120, P220; l'intervallo tra le rasate è 6-7 minuti, carteggiabile dopo 25 minuti dall'applicazione.

È raccomandato lo stoccaggio del prodotto in luogo asciutto, lontano da luce e fonti di calore.


La shelf life del prodotto è di 12 mesi.

SPECIFICHE TIPICHE DEL PRODOTTO

Prove effettuate a 23°C	Valore	Unità di misura	Metodo
Colore	Grigio	-	IMIA-01
Densità	1,82 ± 0,05	Kg/l	IMIA-02
Contenuto di solido	87 ± 2	%	IMIA-03
Viscosità (Brookfield, Tc ,10 rpm)	150000 - 250000	cP	IMIA-10
Reattività (100g stucco + 1,5g BPO/ CT10)	5 ± 1	min	IMIA-15
Tempo minimo di carteggiatura	25	min	IMIA-55



Diluente
antisilconico



1-3%
Tempo di gelo
4'-6'



1 o più rasate
200-1000 µm



Ad aria 20°C :
25'-30'



P80
P120
P220



12 mesi