

Colorpoint S.r.l.	SCHEDA TECNICO-APPLICATIVA		
2691 PITTURA SPARTITRAFFICO ACRILICA A SOLVENTE			
BIANCO / GIALLO / BLU NON RIFR.			
CODICE:	OTTO/BIF11A		
Descrizione generale:	Pittura a base di resine acriliche plastificate che conferiscono al prodotto alta resistenza agli agenti atmosferici e alla abrasione. La buona elasticità garantisce adesione perfetta al manto bituminoso.		
Usi:	Segnaletica orizzontale.		
CARATTERISTICHE TECNICHE			
PROPRIETA'	U.M.	VALORE	METODO
Colore	n.a.	VARI	Visivo
Peso specifico (20°C)	kg/lt	1,70 (± 0,05)	Metodo interno rif. ISO 2811
Viscosità (23°C)	K.U.	80 - 90	Viscosimetro Stormer Krebs
Residuo secco	%	81 (± 1)	Ponderale
Titanio biossido	%	11,0 (± 0,5)	Ponderale
Stabilità	Se immagazzinato a una temperatura compresa tra +5°C e +25°C e conservato in contenitori sigillati, la stabilità è di 6 mesi.		
CARATTERISTICHE APPLICATIVE			
Modalità applicative	Rullo / Pennello / Macchina traccialinee airless. Applicabile su superfici pulite e asciutte. Non applicare con nebbia, in caso di imminente pioggia, con una temperatura al di sotto di 5°C e valori di umidità relativa (U.R.) superiori all'80%. Fare attenzione al punto di rugiada (dew-point): applicare solo se la temperatura del supporto è di almeno 3°C superiore al dew-point. Il mancato rispetto di queste condizioni causa un grave ritardo nell'essiccazione e può compromettere seriamente le qualità prestazionali della pittura. Non lasciare la vernice diluita all'interno della macchina traccialinee.		
Diluizione	3-5% con diluente Nitro		
Spessore consigliato (umido)	500 - 600 micron		
Resa teorica	0,7 – 1 kg/mq		
Post-spruzzatura	Per ottenere buoni valori di retro-rifrangenza (RI superiore a 70 mcd x m ⁻² x lx ⁻¹) è necessario post-spruzzare la pittura con adeguate microsfere di vetro in quantità non inferiore a 400 gr/mq su una quantità di pittura non inferiore a 600 gr/mq.		
Apertura al traffico	20 minuti circa con una temperatura compresa tra +15°C e + 30°C e una U.R. < 70%		
Data prima emissione 24-09-2011 Revisione n°4 del 25-06-2026			

Nota: le presenti indicazioni sono redatte secondo le nostre migliori cognizioni ed esperienze, tuttavia le caratteristiche applicative, essendo direttamente connesse con il sistema di applicazione, vengono fornite senza garanzie.